

## LDPE film bâtiment 400μ 6m 50kg opaque



### Explication

Film bâtiment en polyéthylène, copolymères et recyclats.

### Application

- Sous-couche sous le béton
- Sous-couche sous la chape
- Feuille de couverture pour une couverture temporaire

### Autres propriétés

#### Stockage et traitement

Ce film n'est pas stabilisé aux UV. Le film doit être stocké à l'abri des rayons UV, de l'humidité et des autres influences climatiques. La température de stockage doit être comprise entre 10 et 30 °C. Le film doit être traité dans l'année qui suit sa production. Il faut éviter tout dommage mécanique à la feuille.

#### Disclaimer

Pour les films de bâtiment, nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la transparence et la rugosité/lisse du film.



## LDPE film bâtiment 400μ 6m 50kg opaque

### Caractéristiques

| Caractéristique                               | Valeur   | Norme            |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|
| Code article                                  | 5762     |                  |
| Code Commercial                               | PFR0406E |                  |
| Matière première                              | PEBD     |                  |
| Couleur                                       | Opaque   |                  |
| Épaisseur micron (μ)                          | 400      |                  |
| Largeur (m)                                   | 6        |                  |
| Poids (kg)                                    | 50       |                  |
| Densité (kg/m³)                               | 0.924    |                  |
| Impact résistance (g/μ)                       | ≥ 1      | ASTM D1709       |
| Résistance à la traction longitudinal (N/mm²) | ≥ 14     | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistance à la traction transversal (N/mm²)  | ≥ 12     | DIN EN ISO 527-3 |
| Allongement à la rupture longitudinal (%)     | ≥ 200    | DIN EN ISO 527-3 |
| Allongement à la rupture transversal (%)      | ≥ 250    | DIN EN ISO 527-3 |
| Résistance au déchirement longitudinal (N)    | 313.50   |                  |
| Résistance au déchirement transversal (N)     | 305.60   |                  |
| Résistant aux UV                              | Non      |                  |
| Résistant au bitume                           | Oui      |                  |
| Recyclable                                    | Oui      |                  |

